

# Technisches Datenblatt

## Technical Data Sheet

### PE-Schaum Klebeband weiß/ PE-foam adhesive tape white

| Eigenschaft<br>Property                            |       | Prüfmethode<br>Test method | Einheit<br>Unit    | Allgemeine Daten und Werte<br>General Data and Value        |
|--|-------|----------------------------|--------------------|---|
| Raumgewicht/weight                                 |       | ISO 845                    | Kg/m <sup>3</sup>  | 33  |
| Eigenschaft<br>Property                            |       | Prüfmethode<br>Test method | Einheit<br>Unit    | Erfahrungswerte <sup>1</sup><br>Typical Values <sup>1</sup> |
| Stauchhärte/<br>compression hardness               | 10%   | ISO 844                    | kPa                | 19  |
|  | @ 25% |                            |                    | 38  |
|  | 50%   |                            |                    | 105   |
| Druckverformungsrest/<br>compression set           |       | ISO 1856-C                 | %                  | 22h @ 23°C, 25% compression<br>20 (0,5h)<br>10 (24h)        |
| Wärmeleitfähigkeit/<br>thermal conductivity        |       | ISO 2581                   | W/m <sup>2</sup> K | 0,034   |
| Temperaturbeständigkeit/<br>temperature resistance |       |                            | °C                 | -40 - +95   |

#### RKW Agri GmbH & Co. KG

Rosbacher Weg 5  
D-64720 Michelstadt / Germany

Phone +49 (0) 6061 77 - 0

Fax +49 (0) 6061 77 - 209

[www.rkw-group.com](http://www.rkw-group.com)

<sup>1</sup> Die Angaben sind typische Erfahrungswerte, beziehen sich nicht auf ein konkretes Produkt und sind nicht Bestandteil eines Angebots. Für die Leistung des Produkts wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr der Garantie übernommen, da die Art und Weise der Verwendung und Handhabung nicht unserer Kontrolle unterliegt.

Lagerung: bei 18°C, rel. Luftfeuchte ca. 60% in der Originalverpackung  
12 Monate haltbar  
Nicht verträglich mit Plexiglas.

<sup>1</sup> The values are typical experience values, do not relate to a specific product and are not part of any offer. No warranty or guarantee expressed or implied is made regarding the performance of the product, since the manner of use and handling is beyond our control.

Storage: in the original packaging for 12 months under 18°C, appr. 60% rel. air humidity

Not suitable for Plexiglas.